

INDOOR - HOSPITALITY TEXTILE
TESSUTI / FABRICS / STOFFE / TISSUS

VELVET | 07 FUMO



SCALE 1:1

ARTICOLO / ARTICLE / ARTIKEL / ARTICLE: **VELVET**
COLORE / COLOR / FARBE / COULEUR: **07 FUMO**
CATEGORIA / CATEGORY / KATEGORIE / CATÉGORIE: **H**
COLLEZIONE / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **HOSPITALITY TEXTILE**

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO / CLASSIFICATION FIRE RESISTANCE
KLASSIFIKATION FEUERREAKTION / CLASSIFICATION REACTION AU FEU
DIN 4102, B2 - EN 1021-1,2 - BS 5852, 0+1 - California TB117

IN COMBINAZIONE CON SCHIUMA POLIURETANICA / IN CONJUNCTION WITH POLYURETHANE FOAM
IN VERBINDUNG MIT POLYURETHANSCHAUM / EN COMBINAISON AVEC LA MOUSSE DE POLYURÉTHANE
NFP 92503, M2
BS 5852, crib 5
UNI 9175, CLASS 1 IM

INDICAZIONI DI LAVAGGIO / WASHING INSTRUCTIONS
WASCHANLEITUNG / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



COMPOSIZIONE

PESO
ALTEZZA
LAVAGGIO
STIRATURA
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO
CONDIZIONE A SECCO
CONDIZIONE A UMIDO
TEST MARTINDALE
PILLING

80% Lana 20% Poliammide
gr/mt 610
cm 140 - inch 55
lavaggio a secco con azione meccanica ridotta
stirare a bassa temperatura sul rovescio
5-7 (scala 1-8)
ISO 105x12
4/5
4/5
> 250.000
4 (UNI EN ISO 12945-2)

COMPOSITION

WEIGHT
WIDTH
WASHING
IRONING
COLOR FASTNESS TO LIGHT
COLOUR FASTNESS TO RUBBING
IN DRY CONDITION
IN HUMID CONDITION
MARTINDALE TEST
PILLING

80% Wool 20% Polyamide
gr/mt 610
cm 140 - inch 55
dry clean choosing low mechanical action
ironing at low temperature after reversing the cover
5-7 (scale 1-8)
ISO 105x12
4/5
4/5
> 250.000
4 (UNI EN ISO 12945-2)

ZUSAMMENSETZUNG

GEWICHT
BREITE
WASCHHINWEISUNGEN
BUEGELN
FARBFESTIGKEIT BEIM LICHT
FARBBESTÄNDIGKEIT BEI REIBUNG
IM TROCKENEN ZUSTAND
IM FEUCHTEN ZUSTAND
MARTINDALETEST
PILLING

80% Wolle 20% Polyamid
gr/mt 610
cm 140 - inch 55
Chemisch reinigen, unter geringer mechanischer Krafteinwirkung
Bei niedriger Temperatur von hinten bügeln
5-7 (Messskala 1-8)
ISO 105x12
4/5
4/5
> 250.000
4 (UNI EN ISO 12945-2)

COMPOSITION

POIDS
LARGEUR
LAVAGE
REPASSAGE
RÉSISTANCE DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE
SOLIDITÉ DES COULEURS AU FROTTEMENT
À SEC
AU MOUILLÉ
TEST MARTINDALE
PILLING

80% Laine 20% Polyamide
gr/mt 610
cm 140 - inch 55
nettoyage à sec avec action mécanique réduite
repasser à température basse au revers
5-7 (échelle 1-8)
ISO 105x12
4/5
4/5
> 250.000
4 (UNI EN ISO 12945-2)