


INDOOR

TESSUTI / FABRICS / STOFFE / TISSUS

ALCANTARA SHAPE | 648 BLU OCEANO



SCALE 1:1

ARTICOLO / ARTICLE / ARTIKEL / ARTICLE:

COLORE / COLOR / FARBE / COULEUR:

CATEGORIA / CATEGORY / KATEGORIE / CATÉGORIE:

COLLEZIONE / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION:

ALCANTARA SHAPE

648 BLU OCEANO

ALCANTARA

ART ALCANTARA SHAPE

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO / CLASSIFICATION FIRE RESISTANCE
KLASSIFIKATION FEUERREAKTION / CLASSIFICATION REACTION AU FEU

BS 5852 ignition source 0 - CIGARETTE test

BS 5852 ignition source 1 - MATCH test

California TB117:2013 - section 1 - COVER MATERIAL test

INDICAZIONI DI LAVAGGIO / WASHING INSTRUCTIONS

WASCHANLEITUNG / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



COMPOSIZIONE

PESO

ALTEZZA

LAVAGGIO

STIRATURA

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE

TEST MARTINDALE

PILLING

71% Poliestere 29% Poliuretano

gr/mlt 500

cm 142 - inch 55 7/8

lavare a 30°

stirare a bassa temperatura sul rovescio

4/5

100.000

4/5

La formazione di eventuali striature, riflessi ed effetti sfumati del colore durante l'utilizzo, sono caratteristiche intrinseche del tessuto

COMPOSITION

WEIGHT

WIDTH

WASHING

IRONING

COLOR FASTNESS TO LIGHT

MARTINDALE TEST

PILLING

71% Polyester 29% Polyurethane

gr/mlt 500

cm 142 - inch 55 7/8

wash in water at 30°

ironing at low temperature after reversing the cover

4/5

100.000

4/5

The formations of stripes, tints and shaded effects of the colours during the use, are real features of fabric

ZUSAMMENSETZUNG

GEWICHT

BREITE

WASCHHINWEISUNGEN

BUEGELN

FARBFESTIGKEIT BEIM LICHT

MARTINDALETEST

PILLING

71% Polyester 29% Polyurethane

gr/mlt 500

cm 142 - inch 55 7/8

mit wasser der Angegeben Temperatur 30°

Bei niedriger Temperatur von hinten bügeln

4/5

100.000

4/5

Die Bildung von eventuellen Streifen und Druckstellen während des Gebrauchs sind innewohnende Eigenschaften des Stoffes

COMPOSITION

POIDS

LARGEUR

LAVAGE

REPASSAGE

RÉSISTANCE DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE

TÉST MARTINDALE

PILLING

71% Polyester 29% Polyurethane

gr/mlt 500

cm 142 - inch 55 7/8

laver à l'eau à la température 30°

repasser à temperature basse au revers

4/5

100.000

4/5

La formation d'éventuelles rayures, reflets et effets nuancés de couleur pendant l'emploi sont des caractéristiques intrinsèques du tissu