


INDOOR
TESSUTI / FABRICS / STOFFE / TISSUS

HUNT | 10 BLU MARINE



SCALE 1:1

ARTICOLO / ARTICLE / ARTIKEL / ARTICLE: **HUNT**
COLORE / COLOR / FARBE / COULEUR: **10 BLU MARINE**
CATEGORIA / CATEGORY / KATEGORIE / CATÉGORIE: **G**
COLLEZIONE / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION: **ART HUNT**

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO / CLASSIFICATION FIRE RESISTANCE
KLASSIFIKATION FEUERREAKTION / CLASSIFICATION REACTION AU FEU
BS 5852 ignition source 0 - CIGARETTE test
CALIFORNIA TB117 - 2013 (section 1 - cover material test)

INDICAZIONI DI LAVAGGIO / WASHING INSTRUCTIONS
WASCHANLEITUNG / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



COMPOSIZIONE
PESO
ALTEZZA
LAVAGGIO
STIRATURA
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE
TEST MARTINDALE
PILLING
TRATTAMENTO DI SERIE

80% Cotone 10% Modacrilico 10% Poliestere
gr/mt 580
cm 140 - inch 55 1/8
lavaggio a secco con azione meccanica ridotta
stirare a bassa temperatura sul rovescio
5
50.000
assente
Idrorepellente
La formazione di eventuali striature, riflessi ed effetti sfumati del colore durante l'utilizzo, sono caratteristiche intrinseche del tessuto

COMPOSITION
WEIGHT
WIDTH
WASHING
IRONING
COLOR FASTNESS TO LIGHT
MARTINDALE TEST
PILLING
STANDARD TREATMENT

80% Cotton 10% Modacrylic 10% Polyester
gr/mt 580
cm 140 - inch 55 1/8
dry clean choosing low mechanical action
ironing at low temperature after reversing the cover
5
50.000
no pilling
Water-resistant
The formations of stripes, tints and shaded effects of the colours during the use, are real features of fabric

ZUSAMMENSETZUNG
GEWICHT
BREITE
WASCHHINWEISUNGEN
BUEGELN
FARBFESTIGKEIT BEIM LICHT
MARTINDALETEST
PILLING
STANDARD BEHANDLUNG

80% Baumwolle 10% Modacryl 10% Polyester
gr/mt 580
cm 140 - inch 55 1/8
Chemisch reinigen, unter geringer mechanischer Krafteinwirkung
Bei niedriger Temperatur von hinten bügeln
5
50.000
kein pilling
Wasserabweisend
Die Bildung von eventuellen Streifen und Druckstellen während des Gebrauchs sind innewohnende Eigenschaften des Stoffes

COMPOSITION
POIDS
LARGEUR
LAVAGE
REPASSAGE
RÉSISTANCE DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE
TEST MARTINDALE
PILLING
TRAITEMENT INCLUS

80% Coton 10% Modacrylique 10% Polyester
gr/mt 580
cm 140 - inch 55 1/8
nettoyage à sec avec action mécanique réduite
repasser à temperature basse au revers
5
50.000
no pilling
Hydrofuge
La formation d'éventuelles rayures, reflets et effets nuancés de couleur pendant l'emploi sont des caractéristiques intrinsèques du tissu